

## Сертификация специалистов

### 3.4.1 Изоляционные и отделочные покрытия [СНиП 3.04.01-87](#) Литература:СНиП 3.04.01-87 .

#### Вопрос №1

При какой температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей и какой влажности воздуха должны выполняться отделочные работы (за исключением отделки фасада) ?

- 1 - при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже +10 град. С и влажности воздуха не более 60%
- 2 - при температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 0 град. С и влажности воздуха не более 65 %
- 3 - при температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже +5 град. С и влажности воздуха не более 50 %

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#) п.3.1

---

#### Вопрос №2

Какие виды штукатурки должны выполняться по маякам?

- 1 - улучшенная и высококачественная
- 2 - только высококачественная

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#) п.3.16

---

#### Вопрос №3

Указать предельно допустимые отклонения поверхностей стяжек от горизонтальной плоскости под ковровые,линолеумные,паркетные,дощатые покрытия полов, при проверке их 2-х метровой контрольной рейкой

- 1 - не более 2 мм
- 2 - не более 4 мм
- 3 - не более 3 мм

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#) табл.20

---

#### Вопрос №4

Указать предельно допустимые отклонения поверхностей стяжек от горизонтальной плоскости под мозаичные, бетонные, из керамической плитки покрытия полов, при проверке их 2-х метровой контрольной рейкой

- 1 - не более 4 мм
- 2 - не более 5 мм
- 3 - не более 6 мм

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#) табл.20

---

#### Вопрос №5

Как производится приклейка к нижележащему слою линолеума, ковров и рулонных материалов из синтетических волокон?

- 1 - по всей площади
- 2 - по швам
- 3 - по швам и периметру помещения

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#) п.4.39

---

#### Вопрос №6

Какие допускаются отклонения оконных и дверных откосов,лузг, пилястр и т.п. от вертикали и горизонтали (на 1м и на весь элемент мм) при улучшенной штукатурке ?

- 1 - не более 2 мм на 1 м и не более 5 мм на весь элемент
- 2 - не более 3 мм на 1 м и не более 10 мм на весь элемент
- 3 - не более 5 мм на 1 м и не более 12 мм на весь элемент

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#) табл.9

---

#### Вопрос №7

Какова допустимая влажность кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании

- 1 - не более 8 %
- 2 - не более 12 %
- 3 - не более 15 %

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#) табл.9

---

#### Вопрос №8

Какова допустимая влажность бетонных, оштукатуренных или прошпаклеванных поверхностей при оклейке обоями и при окраске малярными составами ?

отклонение в 300 мм и при окраске матовыми составами :

- 1 - не более 8 %
- 2 - не более 12 %
- 3 - не более 15 %

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#) табл.9

---

#### **Вопрос №9**

Какова должна быть влажность штучного паркета, паркетных досок и паркетных щитов при их укладке ?

- 1 - не более 10 %
- 2 - не более 15 %
- 3 - не более 18 %

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#) табл.23

---

#### **Вопрос №10**

Какие допускаются отклонения от вертикали оштукатуренных поверхностей (на 1 м и на всю высоту помещения) при простой штукатурке ?

- 1 - не более 3 мм на 1 м и не более 15 мм на всю высоту помещения
- 2 - не более 5 мм на 1 м и не более 20 мм на всю высоту помещения
- 3 - не более 5 мм на 1 м и не более 25 мм на всю высоту помещения

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#) табл.9

---

#### **Вопрос №11**

Какие допускаются отклонения от вертикали оштукатуренных поверхностей (на 1 м и на всю высоту помещения) при улучшенной штукатурке ?

- 1 - не более 2 мм на 1 м и не более 10 мм на всю высоту помещения
- 2 - не более 3 мм на 1 м и не более 15 мм на всю высоту помещения
- 3 - не более 2 мм на 1 м и не более 5 мм на всю высоту помещения

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#) табл.9

---

#### **Вопрос №12**

Какие допускаются отклонения от вертикали оштукатуренных поверхностей (на 1 м и на всю высоту помещения) при высококачественной штукатурке ?

- 1 - не более 1 мм на 1 м и не более 5 мм на всю высоту помещения
- 2 - не более 2 мм на 1 м и не более 10 мм на всю высоту помещения
- 3 - не более 3 мм на 1 м и не более 10 мм на всю высоту помещения

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#) табл.9

---

#### **Вопрос №13**

Какой должен быть предел прочности на сжатие цементно-песчаного раствора стяжек и подготовок под ковровые, линолеумные и паркетные полы ?

- 1 - не менее 15 МПа (150 кгс/см<sup>2</sup>)
- 2 - не менее 10 МПа (100 кгс/см<sup>2</sup>)
- 3 - не менее 20 МПа (200 кгс/см<sup>2</sup>)

Литература: [СНиП 2.03.13-88](#) п.5.3

---

#### **Вопрос №14**

Площадь приклейки паркетных планок к основанию должна быть:

- 1 - не менее 80 %
- 2 - не менее 60 %
- 3 - не менее 50 %

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#) табл.23

---

#### **Вопрос №15**

Какова должна быть влажность стяжек, выполненных из цементно-песчаного раствора, под линолеумные и паркетные полы ?

- 1 - не более 5 %
- 2 - не более 10 %
- 3 - не более 12 %

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#) табл.24

---

#### **Вопрос №16**

Какова должна быть влажность стяжек, выполненных из древесно-волоконистых плит, под линолеумные полы ?

- 1 - не более 12 %
- 2 - не более 10 %
- 3 - не более 15 %

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#) табл.24

---

### Вопрос №17

Какой должен быть предел прочности на сжатие цементно-песчаных стяжек под наливные полы ?

- 1 - не менее 20 МПа (200 кгс/см<sup>2</sup>)
- 2 - не менее 15 МПа (150 кгс/см<sup>2</sup>)
- 3 - не менее 10 МПа (100 кгс/см<sup>2</sup>)

Литература: [СНиП 2.03.13-88](#) п.5.3

---

### Вопрос №18

Какие допускаются отклонения по горизонтали оштукатуренных поверхностей (на 1 м) при высококачественной штукатурке ?

- 1 - не более 1 мм
- 2 - не более 3 мм
- 3 - не более 4 мм

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#) табл.9

---

### Вопрос №19

Какие допускаются отклонения по горизонтали оштукатуренных поверхностей (на 1 м) при улучшенной штукатурке ?

- 1 - не более 2 мм
- 2 - не более 4 мм
- 3 - не более 5 мм

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#) табл.9

---

### Вопрос №20

Какие допускаются отклонения оконных и дверных откосов, лузг,пилястр и т.п. от вертикали и горизонтали (на 1 м и на весь элемент мм) при высококачественной штукатурке ?

- 1 - не более 1 мм на 1 м и не более 3 мм на весь элемент
- 2 - не более 2 мм на 1 м и не более 5 мм на весь элемент
- 3 - не более 3 мм на 1 м и не более 8 мм на весь элемент

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#) табл.9

---

### Вопрос №21

Зазоры между плинтусами и покрытием пола или стенами:

- 1 - не допускается
- 2 - не более 3 мм
- 3 - не более 5 мм

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#)

---

### Вопрос №22

Зазоры между смежными планками штучного паркета:

- 1 - не более 0,3 мм
- 2 - не допускается
- 3 - не более 0,1 мм

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#)

---

### Вопрос №23

Отклонения линолеумных, паркетных, наливных покрытий полов от плоскости при проверке контрольной 2-х метровой рейкой:

- 1 - не более 2 мм
- 2 - не более 5 мм
- 3 - не допускается

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#)

---

### Вопрос №24

Отклонения бетонных, полимербетонных и плиточных покрытий полов от плоскости при проверке контрольной 2-х метровой рейкой:

- 1 - не более 4 мм
- 2 - не допускается
- 3 - не более 5 мм

Литература: [СНиП 3.04.01-87](#)